

# FICHA TECNICA

Mod. R&S. 05/1 Pag. 1/1

Ultimo aggiornamento: 05/2011

## P.S. FILM

(CON ADHESIVO EN EL SOPORTE)

#### Descripción

Material termosoldable que no contiene PVC, para corte por ordenador (Cad-Cut). Se trata de un material muy fino con alta resistencia al lavado, optimo copmportamiento en cuanto a corte y pelado, facilidad de aplicación.

Debido a su poco espesor se obtienen magníficos resultados en aplicaciones multiestratos. ¡atención! Los colores fluorescentes pueden dejar espueleas de color sobre la capa inferior CON ADESIVO EN EL SOPORTE DE POLIESTER

#### Información de base:

Teniendo en cuenta de la diversidad de los tejidos sobre los que se efectúa el transferimento, una indicación de máxima es la siguiente:

Temperatura: 150° C

Tiempo: 15"

Presión: presión minima

#### Procedimiento de transferimiento:

- 1) Cortar el material en espejo.
- 2) Despelicular el material sobrante.
- 3) Posicionar el material sobre el tejido con su propio soporte de poliester. (para acelerar y simplificar el pelado, se conseja de posar el material cortado sobre una mesa caliente 60°-70°)A
- 4) Transferir.
- 5) Remover el poliester (en caliente o en frio)

### Tejidos aconsejados

Algodon, Poliester, Lycra, mezcla de tejidos no tratados y con coloración no sublimática.

**Lavado:** (esperar 24h después del transferimiento)

Max 80° C. No usar legia o otros agentes químicos agresivos.

**Lavado en seco:** no **Secadora :** si

N.B.: Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.

Les recordamos efectuar un ensayo antes de iniziar la producción en serie

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso. Ell presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en <a href="https://www.siser.it">www.siser.it</a>. Para ulteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias



V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246

